Fiche technique N° ID1064 ***10-2013*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur support conforme au D.T.U. 59.1** **PLATRE ET DERIVES :** PLATRE - ENDUITS DE PLATRE - PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES **ANCIENNES PEINTURES :** HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES **MAÇONNERIES :** BETON RAGRÉE - ENDUIT DE CIMENT - FIBROCIMENT - BETON CELLULAIRE - MORTIER - BRIQUES	**1825® Fixateur** **Base d'accrochage pour systèmes décoratifs 1825®** **INTÉRIEUR** **8 à 10 m²/L**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Base d'accrochage dans les systèmes décoratifs 1825® formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse. Destinée à être recouverte par un revêtement décoratif 1825® en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales (*sur plâtre et dérivés, anciennes peintures et maçonneries*).

Qualités dominantes :

- **Consolide les fonds et les anciennes peintures.**
- **Excellente adhérence sur le support.**
- **Son aspect mat rugueux facilite son recouvrement.**
- **Faible teneur en COV.**

Caractéristiques pratiques :

= 8 à 10 m²/L (selon le support)

= 1 h

= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat rugueux
- **Rendement :** 8 à 10 m²/L (*suivant le support et le mode d'application*).
- **Matériel :** brosse ou rouleau
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement :** 4 L – 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,38 à 1,48 • **Extraits secs (pondéral) :** 59 à 63 %
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV.**
- **Taux de brillance à 60° : < 5**



MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher (enduire si nécessaire).
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons par lavage à l'eau claire.**

Application :

Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds neufs et poreux (plâtre et dérivés) :** appliquer 1 couche (le produit aura été préalablement dilué de 5 à 10 % d'eau).
- **Sur fonds déjà peints :** appliquer directement 1 couche sans dilution.
- **Dans le cas d'une application avant recouvrement de notre 1825® SABLÉ :** appliquer directement 1 couche du FIXATEUR sans dilution.

Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.
Produit à mélanger avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

FDS accessible sur notre site internet : www.peintures1825.eu

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96
Mail : peintures1825@theolaur.com Web : www.peintures1825.eu
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015